

Mahagoni-Beize LH

technické údaje

mahagónové moridlo na báze organických rozpúšťadiel

Charakteristika

Moridlo na okamžité použitie, svetlostále, rýchloschnúce na báze organických rozpúšťadiel s obsahom veľmi jemných pigmentov a farbív. Moridlo nezdrsni povrch dreva a vďaka rýchlemu zaschnutiu dovoľuje plynulé pokračovanie v ďalších pracovných krokoch.

Oblasť použitia

Používa sa špeciálne na podfarbenie drevín mahagón, gabun ako aj ďalších ušľachtilých drevín. Štruktúra pórov dreva bude morením zreteľne tmavo zvýraznená.

Spracovanie / Aplikácia



metóda nanášania:	nádobková pištoľ	štetec	tampón
Ø trysky (mm):	1,0 – 1,5	-	-
tlak vzduchu pri striekaní (bar):	2,0 -3,0	-	-
nanášané množstvo (g/m ²):	80 -120	80 -120	80-120
výdatnosť (m ² /liter):	6	5	12

Technické údaje

riedenie: moridlo Rustikalbeize 08 bezfarebné
alebo nitroriedidlo CLOU Zellulose-(Nitro-)
Lack-Verdünnung Nr. 790

viskozita na spracovanie: pripravené na priame použitie

viskozita: ~ 14 sek / DIN 4 mm

hustota (g/cm³): ~ 0,860

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 10 minút

na prelakovanie: 2 hodiny

Čistenie

Použitie náradie ihneď umyte riedidlom
CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie v spaľovni odpadov. Obaly znečistené zvyškami náterovej látky ukladať na vhodné skládky odpadov prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 3 roky

Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). Uchovávajte mimo dosah detí.

Upozornenie

Všetky odtiene moridiel Mahagoni-Beize LH sú medzi sebou miešateľné na dosiahnutie medzitonov. Na zosvetlenie sa používa moridlo Rustikalbeize 08 bezfarebné.

Skúšobné normy

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice VdL-RL 02 „Systémy lakov na drevo“

Objednávacie údaje

Mahagoni-Beize LH 1950.(číslo odtieňa)
Rustikalbeize 08 bezfarebné 1802.00008

Pri výbere odtieňa je k dispozícii 5 štandardných odtieňov podľa vzorkovníka.

Mahagoni-Beize LH

návod na spracovanie

mahagónové moridlo na báze organických rozpúšťadiel

Príprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dreva po zvyčajnom máčaní a schnutí prebrúste papierom zrnitosti 120–150 a starostlivo odstráňte brúsny prach. Brúsny prach dôkladne vykartáčujte z pórov.

Spracovanie / Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Pred použitím a v priebehu ďalšieho používania sa musí moridlo dobre premiešať, prípadne udržiavať v pohybe, aby sa zamedzilo vzniku farebných rozdielov pri morení.

Nanášanie tampónom:

Mahagónové moridlo Mahagoni-Beize LH sa nanáša rovnomerne bavlnenou handričkou (tampónom). Prebytok moridla sa následne votrie vlhkým tampónom do dreva dlhými ťahmi v smere vlákien dreva (egalizácia).

Nanášanie štetcom:

Moridlo Mahagoni-Beize LH naneste plochým štetcom na moridlá v smere vlákien, priečne a následne ešte raz v smere vlákien. Po 1 – 2 minútach rozotrite (egalizujte) prebytočné moridlo čistým suchým štetcom, aby ste vyrovnali prípadnú rozdielnu nasiakavosť dreva.

Nanášanie striekaním:

Moridlo Mahagoni-Beize LH rovnomerne striekajte v takom množstve, aby povrch bol iba mierne zvlhčený bez potreby jeho následného sťahovania. Alternatívne možno moridlo Mahagoni-Beize LH pri menej nasiakavých drevinách striekať aj sýtim rovnomerným nánosom v smere vlákien a po 1 - 2 minútach egalizovať štetcom.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Moridlo je úplne preschnuté po 2 hodinách. Dobu potrebnú na zasychanie moridla možno podstatne skrátiť prúdením vzduchu a zvýšením teploty v okolí moreného produktu.

Vrchná povrchová úprava

Moridlo Mahagoni-Beize LH je možné prelakovať všetkými CLOU lakmi na drevo striekaním. Pri lakovaní dodržiavajte príslušné technické listy.

Upozornenie

- Vždy vykonajte skúšku morenia a lakovania! Drevo je prírodná surovina, ktorá sa kmeň od kmeňa odlišuje farbou, štruktúrou i množstvom obsiahnutých látok, čím môže dôjsť k rozdielnemu podfarbeniu dreva. Odchýlky odtieňa morenia vyvolané vplyvom prírodných podmienok nemôžu byť dôvodom reklamácie.
- Ak pri morení použijete moridlo z viacerých nádob, zmiešajte obsah všetkých nádob v nekovovej nádobke a dobre premiešajte.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.