

Patinierfarbe

patinovacia farba

technické údaje

Charakteristika

Rýchloschnúci svetlostály farebný roztok na báze organických rozpúšťadiel.

Oblasť použitia

Používa sa na dosiahnutie starožitného efektu na nábytku a zariadení interiérov prostredníctvom tieňovania a patinovania. Vhodné taktiež na vyrovnanie farebných rozdielov, na opravy odtieňov moridiel a na farbenie ťažko moriteľných podkladov (drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky, vypletané rákosie)

Spracovanie / Aplikácia



metóda nanášania: nádobková pištoľ
Ø trysky (mm): 0,5-1,0
tlak striekania (bar): 2,5

Technické údaje

riedenie: neriedi sa
viskozita pre spracovanie: pripravené na priame použitie

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 15 minút
na uchopenie: 1 hodina

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte riedidlom Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790 alebo čistiacim riedidlom CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. So zvyškami sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi pre zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky

Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). Uchovávajte mimo dosah detí. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a predložte balenie alebo etiketu.

Upozornenie

Všetky odtiene sú medzi sebou navzájom miešateľné, takže si sami môžete namiešať medzitóny.

Objednávacie údaje

číslo výrobku:

Patinierfarbe makoré	1800.00001
Patinierfarbe zlatá oliva	1800.00002
Patinierfarbe orech svetlý	1800.00003
Patinierfarbe čerešňa	1800.00004
Patinierfarbe dub stredný	1800.00005
Patinierfarbe dub tmavý	1800.00007
Patinierfarbe orech stredný	1800.00008
Patinierfarbe orech tmavý	1800.00009
Patinierfarbe mahagón	1800.00010
Patinierfarbe čierna	1800.00023
Patinierfarbe oranžová	1800.00032
Patinierfarbe modrá	1800.00035
Patinierfarbe červená	1800.00036
Patinierfarbe biela	1800.00038
Patinierfarbe zelená	1800.00041
Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790, riedidlo	790.00000

Patinerfarbe

patinovacia farba

návod na spracovanie

Príprava povrchu

Podkladový materiál musí byť suchý, bez špiny, oleja, tuku a brúsneho prachu. Povrch dreva musí byť dobre prebrúsený (odstupňovane brusivom so zrnitosťou 150-180) a zbavený brúsneho prachu.

Morenie

Povrch sa môže namoriť do požadovaného odtieňa. Na morenie sú vhodné všetky moridlá CLOU (okrem voskových moridiel Wachsbeize). Dodržiavajte pritom príslušný technický list moridla.

Základná vrstva laku

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Patinovaciú farbu je možné nanášať jedine na základovaný povrch, nikdy nie priamo na surové drevo. Ako základ je najvhodnejší dvojzložkový lakový systém. Základujte 1 - 2x lakom CLOUCRYL bezfarebný a po schnutí cez noc prebrúste brusivom so zrnitosťou 280 a odstráňte brúsny prach.

Patinovanie

Patinovaciú farbu naneste jemne ako hmlu patinovacou pištoľou na základovaný podklad do požadovaného efektu.

Prostredníctvom viacnásobného nánosu patinovacej farby zvonku dovnútra dielca dosiahnete typický bezprechodový patinovací efekt, pričom miesta, ktoré majú byť tmavšie, nastriekate viackrát a v hrubšej vrstve.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Po 1-2 hodinách schnutia musíte patinovanú plochu bez medzibrusu prelakovať striekaním.

Konečné lakovanie

Patinovaciú farbu môžete prelakovať striekaním ktorýmkoľvek lakom CLOU na báze organických rozpúšťadiel. Používa sa predovšetkým hodvábné matný alebo matný stupeň lesku vrchného laku. Dodržiavajte pritom príslušný technický list laku. Lakovanie patinovaného povrchu tampónom alebo natieraním štetcom nie je v žiadnom prípade možné.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.